

ICS 59.060.20
W 52



中华人民共和国国家标准

GB/T 8960—2015
代替 GB/T 8960—2008

涤纶牵伸丝

Polyester drawn yarns

嘉兴市皮毛和制鞋工业研究所

2015-09-11 发布

2016-04-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 8960—2008《涤纶牵伸丝》。与 GB/T 8960—2008 相比,主要修订内容如下:

- 扩大了标准适用范围,由“总线密度 15 dtex~340 dtex、单丝线密度 0.3 dtex~5.6 dtex 的圆形截面、半消光涤纶牵伸丝”,修改为“总线密度为 15 dtex~1 110 dtex、单丝线密度 0.3 dtex~7.0 dtex 的圆形截面的半消光、有光涤纶牵伸丝”(见第 1 章,2008 年版第 1 章);
- 规范性引用文件,增加引用了 GB/T 23111,删除了 GB/T 1250(见第 2 章);
- 删除了名义线密度、生产批和检验批的定义(见第 3 章,2008 年版第 3 章);
- 将“分类和标记”,改为“产品标识”(见第 4 章,2008 年版第 4 章);
- 表 1 性能指标设置仍按单丝线密度分档,由原来的两档分为三档,原先的 $0.3 \text{ dtex} < \text{dpf} \leq 1.0 \text{ dtex}$ 及 $1.0 \text{ dtex} < \text{dpf} \leq 5.6 \text{ dtex}$ 这两档不变,增加 $5.6 \text{ dtex} < \text{dpf} \leq 7.0 \text{ dtex}$ 一档(见表 1,2008 年版表 1);
- 断裂强度变异系数指标改为断裂强力变异系数(见表 1,2008 年版表 1);
- $0.3 \text{ dtex} < \text{dpf} \leq 1.0 \text{ dtex}$ 一档,断裂伸长不匀率(CV)优等品指标由原来的 $\leq 15.00\%$ 提高到 $\leq 12.00\%$,断裂伸长率一等品指标由原来的 $M_1 \pm 6.0$ 提高到 $M_1 \pm 4.0$ (见表 1,2008 年版表 1);
- 染色均匀度优等品指标由原来的 ≥ 4 级提高到 $\geq 4-5$ 级(见表 1,2008 年版表 1);
- 增加了 $5.6 \text{ dtex} < \text{dpf} \leq 7.0 \text{ dtex}$ 一档的性能考核指标(见表 1,2008 年版表 1);
- $5.6 \text{ dtex} < \text{dpf} \leq 7.0 \text{ dtex}$ 一档的网络度指标定为报告值(见表 1,2008 年版表 1);
- 增加筒重试验方法(见 6.1.7);
- 复验时,外观指标的评定,当不合格的卷装数 $\geq R_e$ 时,将“按原等级降低一个等级”,改为“判为不符合原等级”(见 7.5.5.2,2008 年版 7.2.4.2);
- 复验时,产品综合等级的评定,将“以物理项目和外观项目中最低项的等级定为该产品的等级”,改为“按 7.4.3 评定,高于或等于原等级则判为符合,低于原等级则判为不符合”(见 7.5.5.3,2008 年版 7.2.4.3);
- 删除“每个包装箱内的卷装要求大小尽量均匀”(见 8.2.2,2008 年版 9.1.2)。

本标准由中国纺织工业联合会提出并归口。

本标准起草单位:江苏恒力化纤股份有限公司、江苏华亚化纤有限公司、江苏国望高科纤维有限公司、浙江恒逸高新材料有限公司、桐昆集团股份有限公司、新凤鸣集团股份有限公司、荣盛石化股份有限公司、福建百宏聚纤科技实业有限公司、上海市纺织工业技术监督所、中国化学纤维工业协会、中国石化仪征化纤股份有限公司。

本标准主要起草人:尹立新、汤方明、王金香、张晓雨、李强、卢新宇、郑永伟、杨美娟、裘大洪、李红杰、李伯鸣、龚柳柳、焦瑞丽。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB/T 8960—1988、GB/T 8960—2001、GB/T 8960—2008。

涤纶牵伸丝

1 范围

本标准规定了涤纶牵伸丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于总线密度为 15 dtex~1 110 dtex、单丝线密度 0.3 dtex~7.0 dtex 的圆形截面的半消光、有光涤纶牵伸丝。其他类型的涤纶牵伸丝可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第 1 部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3291.1 纺织 纺织材料性能和试验术语 第 1 部分:纤维和纱线

GB/T 3291.3 纺织 纺织材料性能和试验术语 第 3 部分:通用

GB/T 4146.1 纺织品 化学纤维 第 1 部分:属名

GB/T 4146.3 纺织品 化学纤维 第 3 部分:检验术语

GB/T 6502 化学纤维 长丝取样方法

GB/T 6504 化学纤维 含油率试验方法

GB/T 6505 化学纤维 长丝热收缩率试验方法

GB/T 6508 涤纶长丝染色均匀度试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 14189 纤维级聚酯切片(PET)

GB/T 14343 化学纤维 长丝线密度试验方法

GB/T 14344 化学纤维 长丝拉伸性能试验方法

GB/T 23111 非自动衡器

FZ/T 50001 合成纤维长丝网络度试验方法

3 术语和定义

GB/T 3291.1、GB/T 3291.3、GB/T 4146.1、GB/T 4146.3、GB/T 14189 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

单丝线密度 linear density of monofilament

复丝中每根单丝的线密度,用 dpf 表示。

4 产品标识

4.1 产品规格以线密度(dtex)和单丝根数(f)表示。例如线密度为 83 dtex,单丝根数为 48 的涤纶牵伸丝,其产品规格表示为 83 dtex/48 f。

4.2 产品标识应包含:规格、光泽、产品名称或批号等信息,可以有效区分。

5 技术要求

5.1 产品分等

涤纶牵伸丝产品分为优等品(AA级)、一等品(A级)、合格品(B级)三个等级,低于合格品为等外品(C级)。

5.2 物理机械性能和染化性能指标

见表 1。

5.3 外观项目与指标

由供需双方根据后道产品的要求协商确定。

6 试验方法

6.1 物理机械性能和染化性能指标检验

6.1.1 线密度试验,按 GB/T 14343 规定执行。

6.1.2 断裂强力和断裂伸长试验,按 GB/T 14344 规定执行。

6.1.3 沸水收缩率试验,按 GB/T 6505 规定执行。

6.1.4 染色均匀度试验,按 GB/T 6508 规定执行。

6.1.5 含油率试验,按 GB/T 6504 规定执行,仲裁时采用萃取法。

6.1.6 网络度试验,按 FZ/T 50001 规定执行。

6.1.7 筒重试验,用适宜称量范围的衡器(按 GB/T 23111 要求。准确度等级:Ⅲ级)称取卷装的质量,扣除已知的皮质量,该净质量即为筒重,并记录。

6.1.8 试验结果的数据处理,按 GB/T 8170 规定执行,要求保留的小数位数见表 1。

表 1 涤纶牵伸物理机械性能和染色性能指标

序号	项目	单丝线密度(dpf)											
		0.3 dtex<dpf≤1.0 dtex			1.0 dtex<dpf≤5.6 dtex			5.6 dtex<dpf≤7.0 dtex					
		优等品 (AA级)	一等品 (A级)	合格品 (B级)	优等品 (AA级)	一等品 (A级)	合格品 (B级)	优等品 (AA级)	一等品 (A级)	合格品 (B级)	优等品 (AA级)	一等品 (A级)	合格品 (B级)
1	线密度偏差率/%	±2.0	±2.5	±3.5	±1.5	±2.0	±3.0	±1.5	±2.0	±3.0	±1.5	±2.0	±3.0
2	线密度变异系数(CV值)/%	≤1.50	2.00	3.00	1.00	1.30	1.80	1.00	1.30	1.80	1.00	1.50	2.00
3	断裂强度/(cN/dtex)	≥3.50	3.30	3.00	3.80	3.50	3.10	3.70	3.40	3.00	3.40	3.00	3.00
4	断裂强力变异系数(CV值)/%	≤7.00	9.00	11.00	5.00	8.00	11.00	5.00	8.00	11.00	5.00	8.00	11.00
5	断裂伸长率/%	$M_1 \pm 4.0$	$M_1 \pm 4.0$	$M_1 \pm 8.0$	$M_1 \pm 3.0$	$M_1 \pm 5.0$	$M_1 \pm 7.0$	$M_1 \pm 3.0$	$M_1 \pm 5.0$	$M_1 \pm 7.0$	$M_1 \pm 3.0$	$M_1 \pm 5.0$	$M_1 \pm 7.0$
6	断裂伸长率变异系数(CV值)/%	≤12.00	18.00	20.00	8.00	15.00	17.00	10.00	15.00	20.00	10.00	15.00	20.00
7	沸水收缩率/%	$M_2 \pm 0.8$	$M_2 \pm 1.0$	$M_2 \pm 1.5$	$M_2 \pm 0.8$	$M_2 \pm 1.0$	$M_2 \pm 1.5$	$M_2 \pm 0.8$	$M_2 \pm 1.0$	$M_2 \pm 1.5$	$M_2 \pm 0.8$	$M_2 \pm 1.0$	$M_2 \pm 1.5$
8	染色均匀度(灰卡)/级	4-5	4	3-4	4-5	4	3-4	4	4	3-4	4	4	3-4
9	含油率/%	$M_3 \pm 0.20$	$M_3 \pm 0.30$	$M_3 \pm 0.30$	$M_3 \pm 0.20$	$M_3 \pm 0.30$	$M_3 \pm 0.30$	$M_3 \pm 0.20$	$M_3 \pm 0.30$	$M_3 \pm 0.30$	$M_3 \pm 0.20$	$M_3 \pm 0.30$	$M_3 \pm 0.30$
10	网络度/(个/m)	$M_4 \pm 4$	$M_4 \pm 6$	—	$M_4 \pm 4$	$M_4 \pm 6$	—	$M_4 \pm 4$	$M_4 \pm 6$	—	$M_4 \pm 4$	$M_4 \pm 6$	—
11	筒重/kg	定重或定长	≥1.0	—	定重或定长	≥1.5	—	定重或定长	≥2.0	—	定重或定长	≥2.0	≥1.5

注 1: M_1 为断裂伸长率中心值,具体由生产厂与客户协商确定,一旦确定后不得任意变更。

注 2: M_2 为沸水收缩率中心值,具体由生产厂与客户协商确定,一旦确定后不得任意变更。

注 3: M_3 为含油率中心值,具体由生产厂与客户协商确定,一旦确定后不得任意变更。

注 4: M_4 为网络度中心值,具体由生产厂与客户协商确定,一旦确定后不得任意变更。

注 5: 表中项目不均匀率 CV 值均取自于相应指标项目的 CV 值。

6.2 外观检验

6.2.1 设备

可采用移动光源、固定光源或分级台进行外观检验：

——移动光源：要求照度大于或等于 600 lx，无强烈的其他干扰光源；

注：移动光源根据实际情况选用，可以是充电灯或手电或其他能达到照度要求的任何一种。

——固定光源：以平行排列的两支 40 W 普通荧光灯，悬挂于离地高度为 180 cm~200 cm 的空中，丝车在正下方能轻松观察到卷装上面积 $\geq 0.5 \text{ cm}^2$ 的淡黄色油污为宜；

——分级台：黑色台面，高度 75 cm~80 cm，上面平行挂两支 D65 高显色荧光灯（或 40 W 普通荧光灯），周围环境应无其他散射光和反射光。工作点的照度大于或等于 600 lx。

6.2.2 检验步骤

6.2.2.1 仔细观察卷装的两个端面和一个柱表面。

6.2.2.2 对每个被检卷装进行外观检验，并记录。

7 检验规则

7.1 检验项目

7.1.1 表 1 中物理指标项目均为考核项目，并按 6.1 规定的试验方法进行试验。

7.1.2 外观检验项目按 5.3 规定，并按 6.2 规定的试验方法进行检验。

7.2 组批规定

在一定范围内采用周期性取样组成检验批号。一个生产批可由一个检验批组成，也可由很多检验批组成。

7.3 取样规定

7.3.1 表 1 中各项目试验的实验室样品按 GB/T 6502 规定取样，染色均匀度全数检验。

7.3.2 外观检验逐筒取样。

7.4 检验结果评定

7.4.1 表 1 中的指标项目的测定值或计算值按 GB/T 8170 中修约值比较法与表 1 的指标的极限数值比较，评定等级。其中染色均匀度，根据染色极差（含同一段袜带内的深浅条纹）按 GB/T 250 评定等级。

7.4.2 外观检验按 5.3 规定，逐筒评定等级。

7.4.3 产品综合等级的评定，以检验批中物理指标和外观指标中最低项的等级定为该产品的等级。

7.5 复验规则

7.5.1 通则

一批产品到收货方三个月内，验收或对质量有异议时可提请复验。若该批产品的数量使用了三分之一以上时，不得申请复验。但如果收货方可以出示相关证据证明该批产品确实影响到后加工产品的质量，并造成严重损失时，应分析原因，明确双方责任、协商处理。

7.5.2 检验项目

同 7.1。

7.5.3 组批规定

按原生产批号组批,但生产日期间隔超过 90 天的产品不能按同一批号组批。

7.5.4 取样规定

7.5.4.1 表 1 中各项目试验的实验室样品按 GB/T 6502 规定取样。

7.5.4.2 外观项目根据批量范围按 GB/T 2828.1—2012 表 1 中一般检查水平 II 规定确定样本大小(字码)。

7.5.5 检验结果的评定

7.5.5.1 表 1 中的指标项目的测定值或计算值按 GB/T 8170 中修约值比较法与表 1 的指标的极限数值比较,评定等级。其中染色均匀度根据所有样品卷装的极差(含同一段袜带内的深浅条纹)按 GB/T 250 评定等级。

7.5.5.2 外观项目按 7.5.4.2 样本大小根据 GB/T 2828.1—2012 表 2-A 中正常检查一次抽样方案 AQL 值为 4.0 确定合格判定数 A_c 和不合格判定数 R_e ,并按供需双方合同指标评定,当不合格的卷装数 $\leq A_c$ 时,判为原等级,当不合格的卷装数 $\geq R_e$ 时,判为不符合原等级。

7.5.5.3 产品综合等级的评定按 7.4.3 评定,高于或等于原等级则判为符合,低于原等级则判为不符合。

8 标志、包装、运输、贮存

8.1 标志

包装箱上应标明产品名称、规格、等级、批号、净重、毛重、卷装个数、包装日期、产品标准编号、商标、生产企业名称、详细地址等相关信息和防潮、小心轻放等警示标志。

8.2 包装

8.2.1 每个卷装都应套一个塑料袋后放入包装箱。包装箱内应有定位装置(定位器或定位孔板等)固定卷装,包装的质量应能保证卷装不受损伤。

8.2.2 不同品种、规格、批号、等级应分别装箱,不得混装。

8.2.3 每批产品应附质量检验单。

8.3 运输

运输过程中禁止包装箱损坏、受潮、曝晒、倾斜和倒置。

8.4 贮存

包装箱按批堆放,贮存在干燥、清洁、通风且不可日光直晒的场所。

嘉兴市皮毛和制鞋工业研究所

中华人民共和国
国家标准
涤纶牵伸丝
GB/T 8960—2015

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址 www.spc.net.cn

总编室:(010)68533533 发行中心:(010)51780238
读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 12 千字
2015年9月第一版 2015年9月第一次印刷

*

书号: 155066·1-52337 定价 16.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107



GB/T 8960-2015